

**Испытательный центр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОМСКСТРОЙЦНИЛ»**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ58, Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц национальной системы Росаккредитация от 28.08.2014 г.

Адрес места нахождения и осуществления лабораторной деятельности юридического лица:

Россия, 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп. 5,

Телефон: +7 (3812) 26-75-58, E-mail: omskstroycnil@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директо ООО «ОмскстройЦНИЛ»

Лентовская Е.В. Лентовская Е.В.

«*26*» *декабря* 20*24*г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 521-ТИ от 26.12.2024г.


1. Место осуществления лабораторной деятельности: ИЦ ООО «ОмскстройЦНИЛ», 644085, г. Омск, пр. Мира 185, корп. 5
2. Наименование и юридический адрес заказчика: ООО «Завод Батиз»
Юридический/фактический адрес: г. Омск, ул. Производственная площадка №1, корп. 5, офис 306.
3. Основание для проведения испытаний: договор « 12-2024-ТИ от 04.04.2024г.
4. Наименование продукции: Маты теплоизоляционные «Батиз Энерго+ 1000»
5. Изготовитель продукции: ООО «Завод Батиз» Юридический/фактический адрес: г. Омск, ул. Производственная площадка №1, корп. 5, офис 306.
6. Наименование нормативного документа (документов), на соответствие которому испытывается продукция: требованиям ТУ23.99.19-002.51681898-2021 по показателям: длина волокна, диаметр волокна
7. Дата получения образцов: 20.12.2024г. Акт отбора от 12.12.2024г.
8. Регистрационные данные ИЦ: 521-24
9. Период испытания: 22.12 - 24.12.2024г.
10. Условия проведения обследования: температура воздуха (+21°C), относительная влажность воздуха (58-60)%,
11. Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) испытаний: образцы матов прошивных теплоизоляционных МП-50-1-БМТВ-вт2-100, размером 500х500 мм в количестве 3 шт.
12. Метод испытания: ГОСТ 17177-94.
13. Сведения об оборудовании: Микрометр гладкий тип МК зав. №20120416422 (Свидетельство ФБУ «ОЦСМ» № С-В3/18-03-2024/324446293 до 16.03.2025г.), Штангенциркуль ШЦ-I-150-0.5 зав. №1483795 (Свидетельство ФБУ «ОЦСМ» С-В3/08-10-2024/376696259 до 07.10.2025г.).
14. Ссылка на план и метод отбора образцов: ТУ23.99.19-002.51681898-2021

14.1 Результаты испытаний.

Сведения об образцах			Измеряемый показатель (ИП), ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
маркировка заказчика	Маркировка ИЦ	Дата испытания		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
МП-50-1- БМТВ-вт2- 100	521-24	22.12.24	Диаметр волокна, мкм	ТУ23.99.19- 002.51681898- 2021	до 1,0	ГОСТ 17177-94	до 1,0
		26.12.24	Длина волокна, мм	ТУ23.99.19- 002.51681898- 2021	до 70	ГОСТ 17177-94	52-70

Данный протокол относится только к образцам подвергнутым испытаниям и отражает параметры исследуемого фактора на момент испытаний.
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения испытательного центра.

Испытания провел
Руководитель ИЦ



Старчевский И.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ.